

CoverPRO

460P60

VOORDELEN:

- ✓ Toepasbaar in meerdere daksystemen
- ✓ Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Productomschrijving

De CoverPRO 460P60 is een hoogwaardige APP gemodificeerde bitumen dakbedekking welke is ontworpen om te fungeren als onderlaag in een meerlaagse bitumineuze dakafdichtingssysteem. De onderzijde is voorzien van een non-woven polyester wapening afwerking en de bovenzijde is een PE-folie aangebracht voor gemakkelijke installatie via de brandmethode.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Eenheid	Waarde
Dikte	EN 1849-1	mm	2,0
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	kPa	≥ 10,0
Treksterkte (L/B)	EN 12311-1	N/50mm	600 / 500
Rek bij maximale belasting (L/B)	EN 12311-1	%	35 / 35
Nageldoorscheursterkte (L/B)	EN 12310-1	N	180 / 180
Rechttheid van kanten	EN 1848-1	mm/5m	≤ 5
Drenking	BRL 1511/2	-	Voldoet
Afschuifweerstand lasverbinding	EN 12317-1	N/50mm	730 / 630
Lage temperatuur flexibiliteit	EN 1109	°C	≤ -5
Dimensionale stabiliteit	EN 1107-1	%	≤ 0,5
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	≥ 120
Hoeveelheid organisch materiaal totaal	NEN 2087	gram / m ²	≥ 900

Deze bitumen onderlaag is in combinatie met de CoverPRO toplagen uitermate geschikt voor het waterdicht maken van diverse dakconstructies. Het voldoet aan alle kwaliteitsnormen en is een hoogwaardig product met aantoonbare prestaties.

Verwerking

De CoverPRO 460P60 wordt toegepast als onderlaag in platte en hellende dakconstructies voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Alle toe te passen dakbedekkingssystemen staan vermeld in het KOMO-Attest-met-productcertificaat CTG 780. De CoverPRO 460P60 dient aangebracht te worden conform de "Vakrichtlijnen Gesloten Dakbedekkingssystemen".

VERPAKKING

Type	Rolafmeting	Rollen / pallet	Gewicht
CoverPRO 460P60	15 x 1m	20 rol	≥ 25 Kg

Opslag en houdbaarheid

De dakrollen dienen verticaal opgeslagen te worden en op een droge en vlakke ondergrond. Tijdens opslag dient direct contact met zonlicht vermeden worden. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.