

CoverPRO

470K14 Zand

VOORDELEN:

- ✓ Goede UV bestendigheid
- ✓ Toepasbaar in meerdere daksystemen
- ✓ Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Productomschrijving

De CoverPRO 470K14 Zand is een hoogwaardige APP gemodificeerde bitumen dakbedekking versterkt met een polyester-glascombinatie wapening. Deze dakbaan is ontworpen om te fungeren als de toplaag in een meerlaagse bitumineuze dakafdichtingssysteem. De bovenzijde is voorzien van een bezande afwerking en op de onderzijde is PE-folie aangebracht voor gemakkelijke installatie via de brandmethode.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Testnorm	Eenheid	Waarde
Dikte	EN 1849-1	mm	3,8 ¹⁾
Extern brandgedrag	EN 13501-5	B-roof(t1)	voldoet
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	kPa	≥ 10,0
Treksterkte (L/B)	EN 12311-1	N/50mm	700 / 500
Rek bij maximale belasting (L/B)	EN 12311-1	%	40 / 45
Nageldoorscheursterkte (L/B)	EN 12310-1	N	50 / 50
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730 (A+B)	Kg	≥ 15
Weerstand tegen stootbelasting	EN 12691 (A+B)	mm	≥ 900
Afschuifweerstand lasverbinding	EN 12317-1	N/50mm	730 / 630
Lage temperatuur flexibiliteit	EN 1109	°C	≤ -15
Dimensionale stabiliteit	EN 1107-1	%	≤ 0,3
Vloeiweerstand	EN 1110	°C	≥ 120
Hoeveelheid organisch materiaal totaal	NEN 2087	gram / m ²	≥ 1700

¹⁾ Dikte gemeten op de zelfkant

Deze bitumen dakbedekking is uitermate geschikt voor het waterdicht maken van diverse dakconstructies. De dakbedekking biedt een uitstekende weerstand tegen veroudering en is een betrouwbare keuze voor projecten met uiteenlopende specificaties. Het voldoet aan alle kwaliteitsnormen en is een hoogwaardig product met aantoonbare prestaties.

Deze bitumen toplaag is in combinatie met de CoverPRO toplagen uitermate geschikt voor het waterdicht maken van diverse dakconstructies. Het voldoet aan alle kwaliteitsnormen en is een hoogwaardig product met aantoonbare prestaties.

Verwerking

De CoverPRO 470K14 Zand wordt toegepast als toplaag in platte en hellende dakconstructies voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten. Alle toe te passen dakbedekkingssystemen staan vermeld in het KOMO-Attest-met-productcertificaat CTG 780. De CoverPRO 470K14 Zand dient aangebracht te worden conform de "Vakrichtlijnen Gesloten Dakbedekkingssystemen".

VERPAKKING

Type	Rolafmeting	Rollen / pallet	Gewicht
CoverPRO 460P60	15 x 1m	20 rol	≥ 25 Kg
CoverPRO 470K14	6x1m	28 rol	<25Kg

Opslag en houdbaarheid

De dakrollen dienen verticaal opgeslagen te worden en op een droge en vlakke ondergrond. Tijdens opslag dient direct contact met zonlicht vermeden worden. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.