

CoverPRO

EPDM stroken

0,75mm

VOORDELEN:

- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Eenvoudig te plaatsen
- ✓ Lange levensduur (50 jaar)
- ✓ Recyclebaar
- ✓ Meerdere standaard breedtes

Productomschrijving

CoverPRO EPDM stroken 0,75mm zijn een hoogwaardige, éénlaagse stroken op basis van synthetisch rubber (Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer) bestemd voor onder andere duurzaam wind- en waterdicht maken van gevel- en muurconstructies en voor het waterdicht maken van goten. De CoverPRO EPDM strook combineert een uitstekende waterdichtheid met hoge elasticiteit en langdurige bestendigheid tegen UV-straling, ozon en weersinvloeden.

Het materiaal blijft blijvend flexibel, ook bij lage temperaturen, en is bestand tegen extreme temperatuurschommelingen. Dankzij de dimensionale stabiliteit en hoge scheurweerstand zijn de CoverPRO EPDM 0,75mm stroken geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN			
Eigenschap	Testnorm	Eenheid	0,75mm
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	kPa	voldoet
Treksterkte	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 8,0
Rek bij breuk (L/B)	EN 12311-2	%	≥ 400
Doorscheurweerstand	EN12310-2	N	≥ 30
Gedrag bij lagere temperaturen	EN 495-5	°C	-45
UV Blootstelling	EN 1297	-	Voldoet
Ozonweerstand	EN 1844	-	Voldoet
Kleur	-	-	zwart
Gewicht	-	Kg/m ²	0,78
Waterdampdiffusie-weerstandsgetal	EN 1931	-	93.000

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn en vrij van scherpe delen. Ook dient er rekening te worden gehouden dat de CoverPRO EPDM 0,75mm stroken niet in contact komen met oliën, petroleum producten, vetten en chloor.

Rol het CoverPRO EPDM 0,75mm strook uit en laat het minimaal 30 minuten rusten voordat wordt begonnen met de applicatie. Breng de CoverPRO EPDM contactlijm gelijkmatig aan op de ondergrond en het omgeslagen EPDM strook. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de lijm vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden. Correcties van het EPDM strook zijn na het verbinden niet meer mogelijk. Druk de EPDM strook aan met een aandrukroller. Alle randen dienen te worden afgesaald met de CoverPRO Sealkit. Verwerking van de verschillende systemen dienen te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

Dikte	Breedte (cm)	Lengte (m)
0,75mm	10-15-20-30-40-50-60-70-80-100-120cm	30m

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een droge en geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.