

CoverPRO

Ontluchting zelfklevend

VOORDELEN:

- ✓ Snel en makkelijk te plaatsen
- ✓ UV en vochtbestendig
- ✓ Langdurige waterdichte verbinding
- ✓ Zelfklevend

Productomschrijving

CoverPRO Ontluchtingen zelfklevend zijn voorzien van een slabbe van volledig ge vulkaniseerde EPDM met een zelfklevende onderzijde. De CoverPRO Ontluchting zelfklevend is ontworpen voor het aansluiten op de onderliggende ontluuchtingsbuis en het waterdicht inwerken op de CoverPRO EPDM.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Diameter buis	50mm / 75mm / 110mm / 125mm / 160mm / 200mm
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Dikte slabbe	2,15mm
Kleur	Aluminium - Zwart
Toebehoren	CoverPRO EPDM primer
Toebehoren	Vachtroller / Kwast / Lijmbak / Tape

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel.

Teken het gebied af waar de CoverPRO Ontluchting zelfklevend aangebracht dient te worden op het EPDM membranen. Breng de CoverPRO EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Plaats de CoverPRO Ontluchting zelfklevend en bevestig mechanisch de onderliggende plakplaat aan de onderconstructie. Verwijder de wegtrekfolie en druk handmatig de EPDM slabbe aan. Druk vervolgens de EPDM slabbe aan met een aandrukroller. Alle geknipte randen dienen te worden afgezeald met de CoverPRO Sealkit. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

Artikel	Diameter buis	Doos-verpakking
CoverPRO Ontluchting zelfklevend	Ø 50mm	15 stuks
CoverPRO Ontluchting zelfklevend	Ø 75mm	12 stuks
CoverPRO Ontluchting zelfklevend	Ø 110mm	10 stuks
CoverPRO Ontluchting zelfklevend	Ø 125mm	8 stuks
CoverPRO Ontluchting zelfklevend	Ø 160mm	6 stuks
CoverPRO Ontluchting zelfklevend	Ø 200mm	2 stuks

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 24 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.