

CoverPRO

Rollfix EPDM

contactlijm

VOORDELEN:

- ✓ Zeer goede hechting
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden

Productomschrijving

CoverPRO Rollfix EPDM contactlijm is een tweezijdig aan te brengen contactlijm, ontwikkeld voor het verlijmen van CoverPRO EPDM membranen. De contactlijm geeft een zeer goede hechting op veel materialen, zoals diverse houten ondergronden, beton, metaal en gecacheerde PIR-isolatieplaten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vaste stofgehalte (ong.)	68%
Temperatuurbestendigheid	+110°C
Viscositeit	350 mPa.s / 20°C
Dichtheid	0,82 Kg/L
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Verbruik	300gr/m ²
Kleur	Groen
Toebehoren	Vachtroller + Lijmbak
Toebehoren	Vachtroller + Lijmbak

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Goed en herhaaldelijk (mechanisch) mixen tot een homogene massa voor en tijdens applicatie. Breng de CoverPRO Rollfix EPDM contactlijm gelijkmatig aan op de ondergrond en het omgeslagen EPDM membraan. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur.

Wanneer de lijm vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden. Correcties van het EPDM membraan zijn na het verbinden niet meer mogelijk. Borstel de verlijmde delen stevig met een zachte bezem. Verwerking dien te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

CoverPRO Rollfix EPDM contactlijm	Blik 1L
CoverPRO Rollfix EPDM contactlijm	Blik 4L
CoverPRO Rollfix EPDM contactlijm	Blik 20L

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 12 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO Rollfix EPDM contactlijm het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.