



CoverPRO

Bandes EPDM

0,75mm

AVANTAGES :

- ✓ Léger
- ✓ Facile à installer
- ✓ Longue durée de vie (50 ans)
- ✓ Recyclable
- ✓ Plusieurs largeurs standard

Description du produit

CoverPRO bandes de 0,75 mm sont des bandes monocouches de haute qualité à base de caoutchouc synthétique (éthylène-propylène -diène monomère) conçues pour une étanchéité durable au vent et à l'eau des façades et des murs, ainsi que pour l'étanchéité des gouttières. Les bandes EPDM CoverPRO allient une excellente étanchéité à une grande élasticité et une résistance durable aux UV, à l'ozone et aux intempéries.

Ce matériau conserve sa flexibilité même à basse température et résiste aux variations de température extrêmes. Grâce à leur stabilité dimensionnelle et à leur haute résistance à la déchirure, les bandes CoverPRO Bandes EPDM de 0,75 mm conviennent aussi bien aux constructions neuves qu'aux projets de rénovation.

| SPECIFICATIONS TECHNIQUES | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| Caractéristiques | Norme d'essai | Unité | 0,75mm |
| Waterdichtheid | EN 1928 (B) | kPa | voldoet |
| Treksterkte | EN 12311-2 | N/mm ² | ≥ 8,0 |
| Rek bij breuk (L/B) | EN 12311-2 | % | ≥ 400 |
| Doorscheurweerstand | EN12310-2 | N | ≥ 30 |
| Gedrag bij lagere temperaturen | EN 495-5 | °C | -45 |
| UV Blootstelling | EN 1297 | - | Voldoet |
| Ozonweerstand | EN 1844 | - | Voldoet |
| Kleur | - | - | zwart |
| Gewicht | - | Kg/m ² | 0,78 |
| Waterdampdiffusie-weerstandsgetal | EN 1931 | - | 93.000 |

Traitement

Le support doit être sec, exempt de poussière, de graisse et d'objets pointus. Il est également important de veiller à ce que les bandes CoverPRO Bandes EPDM de 0,75 mm n'entrent pas en contact avec des huiles, des produits pétroliers, des graisses ou du chlore.

Déroulez la bande EPDM CoverPRO de 0,75 mm et laissez-la reposer pendant au moins 30 minutes avant application. Appliquez uniformément l'adhésif de contact EPDM CoverPRO sur le support et sur la bande EPDM pliée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Lorsque l'adhésif est sec au toucher (vérifiez par pression-traction), vous pouvez procéder au collage. Une fois la bande EPDM collée, il n'est plus possible de la repositionner. Fixez la bande EPDM en place à l'aide d'un rouleau presseur. Scellez tous les bords avec le CoverPRO. Sealkit . Le traitement des différents systèmes doit être effectué conformément aux instructions de traitement.

CONDITIONNEMENT

| Épaisseur | Breedte (cm) | Longeur (m) |
|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 0,75 mm | 10-15-20-30-40-50-60-70-80-100-120 cm | 30 m |

Durée de conservation

Conservé dans un récipient fermé, dans un endroit sec et aéré. Tenir à l'écart de toute source de chaleur. Conservé uniquement dans l'emballage d'origine.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.