



CoverPRO

Sprayfix EPDM

colle de contact

AVANTAGES :

- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Applicable sur la plupart des supports courants

Description du produit

CoverPRO L'adhésif de contact EPDM Sprayfix est un adhésif double face pulvérisable, conçu pour le collage des membranes EPDM CoverPRO. Il offre une excellente adhérence à de nombreux matériaux, tels que divers supports en bois, le béton, le métal et les panneaux isolants PIR stratifiés.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Contenu solide	45%
résistance à la température	-40 à +140 °C
Viscosité	400 mPa.s / 20 °C
Densité	0,79 kg/l
Température de traitement	5 - 40°C
Consommation : Récipient sous pression 19 kg	250-300 g/m ² (environ 70 m ² / récipient sous pression)
Consommation en aérosol de 750 ml	250-300 g/m ² (environ 2,5-3,0 m ² / aérosol)
Couleur	Vert
Accessoires	Pistolet + Tuyau + Nettoyant

Traitement

La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Bien agiter à plusieurs reprises avant et pendant l'application. Apportez CoverPRO Appliquez uniformément l'adhésif de contact EPDM Sprayfix sur le support et la membrane EPDM pliée. Maintenez le pistolet et/ou l'aérosol à environ 100-150 mm du support. Évitez tout chevauchement de l'adhésif appliqué.

Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Une fois l'adhésif sec au toucher (vérifiez par la méthode de pression-traction), le collage peut être effectué. Après collage, aucun ajustement de la membrane EPDM n'est possible. Brossez vigoureusement les zones collées avec un balai à poils souples. L'installation doit être réalisée conformément aux instructions.

CONDITIONNEMENT

Colle de contact CoverPRO Spraybond+ EPDM	Récipient sous pression 19 kg
Colle de contact CoverPRO Spraybond+ EPDM	Aérosol de 750 ml

Durée de conservation

Conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 12 mois à une température de conservation comprise entre 5 et 25 °C. Après utilisation, le CoverPRO Récipient sous pression pour colle de contact EPDM Sprayfix. Laisser le récipient ouvert jusqu'à ce qu'il soit complètement vide. Nettoyer le pistolet et le tuyau avec le nettoyant CoverPRO et le nettoyant pour tubes flexibles.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser le CoverPRO, veuillez consulter Adhésif de contact EPDM Sprayfix : consultez la fiche de données de sécurité pour connaître les précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.