

CoverPRO

Colle EPDM à base d'eau

AVANTAGES :

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Sans solvants
- ✓ Applicable sur de nombreux supports

Description du produit

CoverPRO L'adhésif EPDM à base d'eau est un adhésif à base d'eau prêt à l'emploi pour coller le CoverPRO EPDM sur des supports horizontaux absorbants tels que divers supports en bois, le béton, la maçonnerie et autres supports.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Teneur en solides (approx.)	68%
résistance à la température	+110°C
Viscosité (20°C, broche 5, 20 tr/min)	12 000 – 15 000 mPa·s
Densité	1,025 kg/L
Température de traitement	5 - 35°C
Consommation	250 – 300 g/m ²
Couleur	Blanc
Accessoires	Rouleau à poils + Plateau de colle

Traitement

La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Mélanger soigneusement et à plusieurs reprises (mécaniquement) jusqu'à obtention d'une masse homogène avant et pendant l'application.

Application sur toiture : Appliquer l'adhésif uniformément sur une seule face du support à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Appliquer la membrane EPDM dans les 3 à 5 minutes suivant l'application de l'adhésif. Des corrections sont possibles après l'application de l'EPDM, mais uniquement dans les 6 à 7

minutes qui suivent. Pour les supports très absorbants, il est conseillé d'appliquer un supplément d'adhésif. Brossez vigoureusement les zones collées avec un balai à poils souples.

Application de l'adhésif sur les deux faces : Appliquez l'adhésif uniformément au rouleau. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Une fois l'adhésif sec au toucher (vérifiez par la méthode du « push-pull »), le collage peut être effectué. Suivez les instructions d'application.

CONDITIONNEMENT

Adhésif EPDM résistant à l'eau CoverPRO	Bidon de 10 L
---	---------------

Durée de conservation

À conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. À tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. À conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 24 mois à une température de conservation comprise entre 5 et 25 °C. Durée de conservation limitée après ouverture.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser le CoverPRO, veuillez consulter Fiche de données de sécurité de l'adhésif EPDM à base d'eau : précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.